

ヌルコン B (ローラー・刷毛施工)

NURUCON®プロ

コンクリート化粧・業務施工用

国土交通省
新技術情報提供システム

NETIS
NEW TECHNOLOGY
INFORMATION SYSTEM

登録番号
KK-250009

コンクリートを 「化粧する」

刷毛やローラーで塗るだけで、
打ち立ての美しいコンクリートを
再現できます。

業務用

01
コンクリート
グレー色

02
水性

03
1液タイプ

各規格や仕様書に準拠した試験をクリアし、美観向上と中性化
抑制効果も期待できる業務用に特化した製品。



NET **15kg**

国土交通大臣認定
不燃材料

(一社)日本塗料工業会登録
F☆☆☆☆

認定番号 NM-5859
(基材との組み合わせによる)

登録番号 T-40001

タイハクマテリアルズ株式会社 taihaku-materials.co.jp

コンクリートをもっと。
www.nurucon.jp

NURUCON® プロ 業務用(ローラー・刷毛施工)

主な用途と能力

- NURUCON プロは、コンクリート化粧用剤 NURUCON の業務施工に特化した製品です。
※ SDS製品名称:NURUCON B
- 溶液の分離を低減させたタイプの為、ムラが起りにくくなっております。
- 各規格、仕様書に準拠した試験をクリアし、美観向上のみならず中性化抑制(下地コンクリートの劣化抑制)効果も期待できます。

PURPOSE

施工方法について HOW TO MOVIE

詳細な
施工マニュアルは
こちらから



施工の流れ

FLOW

下地コンクリートの洗浄

NURUCON純正パテにて補修

NURUCON純正シーラー施工

NURUCON施工

下地との相性表

AFFINITY

下地	相性
壁コンクリート	★★★★★
ブロック塀	★★★★
土間コンクリート ほうき引き仕上げ	★★★
土間コンクリート コテ仕上げ	★★

※土間コンクリートは、下地の洗浄・シーラー施工をしっかり実施し乾燥期間を長めにしてください。

性能例 (2024年7月時点)

PERFORMANCE

試験結果は自社品質確認の値であり保証値ではありません

試験項目	可否	メーカー管理基準	準拠する試験規格
耐候性試験(Xe600h)	合格	ひび割れ及び剥がれが無い事	NEXCO 構造物施工 管理要領
温冷繰返し試験	合格	剥がれ及び膨れが無い事	
耐アルカリ性試験	合格	剥がれ及び膨れが無い事	
中性化阻止性	合格	1.0mm以下	
耐摩耗性試験	合格	剥がれ及び摩耗による基板の露出がない	JIS A 6909 7.20
付着強さ N/mm ²	標準状態	合格	1.0 N/mm ² 以上 NEXCO 構造物施工 管理要領
	浸水後	合格	
	温冷繰返し後	合格	
	耐アルカリ性後	合格	

※条件:NURUCON B 15kg業務用を0.2kg/m²施工した試験片を使用。すべて外部の第三者試験所(試験機関)にて実施。

製品概要

特徴

- 1剤タイプの為、現場にて面倒な計量混合の必要がありません。良く攪拌を行ってご使用ください。
- 水性で臭いが少なく取り扱いやすい為、作業性に優れます。取扱い時は保護具を着用してください。
- 面積あたりの使用量が少ない為(標準使用量:0.2kg/m²)、作業者の負担が軽減されます。
- 良くかき混ぜて塗り重ねるだけ。施工が非常にシンプルで、作業によるパツキが減ります。

主な利用方法

- 土間、壁等の打ちっぱなしコンクリートの最終化粧仕上げ用
- 色むら、汚れたコンクリートの美観回復

施工上の注意

コンクリート用塗材の耐久性は、下地コンクリート表層の健全性及び使用環境の影響を強く受けます。コンクリート表層が劣化及び脆弱な箇所になりやすく、塗材の剥離リスクが高くなる条件とは、「屋外で雨が当たる」、「均し面(土間上面側)」「コテ仕上げ」「力(摩擦)がかかる」の主に4つになります。この条件をすべて含む「犬走コンクリート」及び「駐車場土間コンクリート」は剥離リスクが非常に高い箇所になりますのであらかじめご理解ください。施工

製品詳細

用途	コンクリートの化粧仕上げ用
品名	NURUCON B
成分	セメント水和物・合成樹脂・顔料
カラー展開	コンクリートグレー
正味量	約15kg
塗り面積目安	標準使用量:0.15~0.20kg/m ² (壁面)

※土間・犬走は下地コンクリートの状態又は塗り回数により大きく変動しますのでご注意ください。

危険有害性情報

- 水性生物に有害
- 眼に対する重篤な損傷性
- 長期または反復曝露による呼吸器系腎臓の害のおそれ



応急処置

溶液はアルカリ性の為、施工時は必ず保護メガネ・保護手袋等の保護具をご使用ください。万が一目に入った場合、失明する可能性がありますので、すぐに大量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。溶液が皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い落とし、紙やタオル等で拭いてください。誤って飲み込んだ場合、異常や体調不良を感じた場合はすぐに医師の診察を受けてください。

注意事項

本製品は、吸入したり、皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますので取り扱いには下記の注意事項を

- 本製品を使用前に安全データシート(SDS)を必ずご確認ください。
- セメント成分を含むため溶液はアルカリ性です。保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ずご使用ください。
- 施工中及び養生期間中は換気を行ってください。
- NURUCONは分離しやすい溶液です。開封時、使用中はしっかり攪拌を行ってください。
- 雨がかかる箇所、摩擦がかかる箇所に施工を行う場合は、必ず洗浄とシーラー施工をNURUCON施工前に行ってください。
- 土間コンクリート上面の均し面において、コテ均し仕上げされた箇所はタイヤ摩擦により剥離リスクが高まります。
- 駐車場土間コンクリートに施工を行う場合は、必ず施工マニュアルに記載された施工手順をご確認ください。

製造元・販売元



TAIHAku
MATERIALS INC.

公式インスタグラム

nurucon

BRAND SITE

製品の詳しい情報
はコチラ



HOW TO MOVIE

ヌルコンの使い方
はコチラ



WORKS

施工事例は
コチラ

