


ヌルコン 純正シーラー

NURUCON[®] 純正シーラー

屋外コンクリート用・エポキシ2液混合タイプ



ヌルコン施工前の
コンクリート
補強に！



NET 3 kg



NET 9 kg

主剤と硬化剤を2:1で混ぜあわせて塗るだけ。

下地コンクリートの表面補強やNURUCONの付着力強化として最適です。

コンクリートをもっと。
www.nurucon.jp

下地コンクリート表層部を強力に補強し、NURUCONの剥離リスクを低減。



主な用途と能力

PURPOSE

- コンクリート表層部の強化に
- コンクリートへの劣化因子の侵入を遮断
- 水性で臭いが少なく扱いやすい
- エポキシ2液タイプのため非常に強力

施工の流れ

FLOW



製品概要

施工上の注意点

- シーラーのみの施工は出来ません。必ず上塗りを行ってください。
- 2液を混合した溶液は保管が出来ません。使用する分のみ混合を行ってください。
- 必ず常温の暗所で保管してください。一度でも凍らせると使用できなくなります。
- 下地コンクリートの汚れ、劣化度合いが高い場合、剥離するリスクも上がります。

使用方法

- (1) 蓋を開ける前にそれぞれの溶液をしっかりと振って混ぜてください。
- (2) 硬化剤(黄色)の液体1に対して、主剤(白乳色)の液体を2の量で混合してください。(質量比)
- (3) 混合液をよく混ぜ合わせてから、ローラーや刷毛等で施工してください。

※標準施工量は、0.15kg~0.20kg/m²です。

応急処置

本商品を使用して体に異変を感じた場合は、すぐに救急の医療処置を受けてください。皮膚(または髪)に付着した場合は多くの水と石鹸でしっかり洗ってください。皮膚の刺激、目の刺激が強く場合は専門医の診察を受けてください。万が一目に入った場合、水で数分間注意深く洗ったあとに、必ず専門医の診察を受けてください。

製品詳細

品名	水性エポキシ2液タイプシーラー (NURUCON純正シーラー:NURUCON S)
成分	変性脂肪族ポリアミン・エポキシ樹脂
正味量	約3kg/約9kg
目的	NURUCON用下塗り剤
塗り面積目安	3kg:1層塗りで約15㎡施工可能 9kg:1層塗りで約45㎡施工可能

危険有害性情報

- 強い眼刺激 ●重篤な眼の損傷
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 水生生物に毒性 ●長期継続的影響によって水生生物に毒性
- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ



注意事項

- 本商品はNURUCON用の下塗り剤です。本来の目的以外の使用は行わないでください。
- キャップをしっかりと閉めて密閉した状態で保管してください。
- 施工箇所が、重要構造物、主要構造物、何らかの危険の可能性のある箇所等の場合は、必ず建築士等の現場責任者の方と打ち合わせを行った上でご使用ください。
- ご使用時には必ず保護具(メガネ・手袋・マスク)等を着用の上でご使用ください。
- 5℃以下の場合はなるべく施工を行わないでください。施工を行う場合は、一般のコンクリート工事同様に、施工箇所の養生(保温等)を必ず行ってください。
- 本商品は食べられません。
- 幼児の手の届かない箇所に保管し、作業は必ず大人の方が行ってください。
- 廃棄する場合は専門の産業廃棄物処理業者に依頼してください。

