

注意事項

<商品の性質について>

溶融と固化を何度も繰り返しますと、黄変(黄色っぽく変色)しますので、ご注意ください。

また色素が分離して、マーブル状になる場合がございます。よくかき混ぜてご使用下さい。

<作業中の注意点>

溶融時に特有の匂いがします。

ディッピング作業中はよく換気をして下さい。
机などにこぼれて固まった場合は、**エタノール**をかけると剥がしやすくなります。(エタノールは引火性が高いため、使用の際は火気に十分注意して下さい。)

<その他注意点>

経時によりブルーム現象(粉を吹いたように表面が白くなる現象)が起きる場合がございますが、色素の添加物が時間とともに表面ににじみ出てくるものです。軽く拭き取って下さい。

<海底熟成用ワックスとして>

この「装飾用」は、石油系ワックスのため、冷蔵庫で保管時に、強い衝撃を与えない限り、割れたり欠ける心配はございません。

ただし、粘着性が弱いため、

海底熟成用ワックスとしてはご使用できません。
海底熟成にご使用される場合は、海底熟成用ワックスをお買い求め下さい。

ボトルシーリングワックス色見本

【ノーマルカラー】



【メタリックカラー】



【パールカラー】



【パステルカラー】



ワインやクラフトビールなどの装飾に



あぶら屋の

ボトルシーリングワックス



装飾用

2025.08

リフィル(詰め替え)による
割引販売もございます



詳しい説明はこちらの動画をご覧ください。
【ボトルシーリングワックスリフィル
(詰め替え用ブロック) ご使用方法】

山桂産業株式会社

〒541-0046 大阪府中央区平野町1-8-3
TEL:06-6231-3277 FAX:06-6201-3187
E-mail: info@yamakei.jp